



Zink-Spray*

Zink-Spray "spezial hell"

WEICON Zink-Sprays bieten schnelltrocknenden Korrosionsschutz mit Langzeitwirkung für alle Metalle.

WEICON Zink-Spray verleiht dauerhaft allen Metalloberflächen, z.B. nachzubessernden feuerverzinkten Teilen, kathodischen Korrosionsschutz nach der früheren Norm DIN 50976, Ausgabe März 1980. WEICON Zink-Spray hat nach 240 Std. im Salzsprühtest gemäß DIN 53167 bzw. DIN 50021 hervorragend abgeschnitten. Durch den hohen Zinkgehalt* (92-93%) im Trockenfilm erfüllt die Rezeptur höhere Anforderungen als in der neuen DIN EN ISO 1461 gefordert.

WEICON Zink-Spray "spezial hell" ist im Farbton der Feuerverzinkung angeglichen.

Anwendungsgebiete

- als hochwertige Rostschutzgrundierung, z.B. für Lackierungen an Karosserien
- zum Beschichten von Schweiß- und Bohrstellen
- als leitende Zwischenschicht beim Punktschweißen
- überall dort, wo Metall vor Korrosion geschützt werden muß

Neben den vorgenannten Anwendungen wird WEICON Zink-Spray "spezial hell" bevorzugt zum Ausbessern beschädigter Verzinkungen im angeglichenen Farbton eingesetzt.



WEICON Zink-Sprays sind nach 15–30 Minuten staubtrocken und können nach ca. 12 Stunden ohne Vorbehandlung gespachtelt und überlackiert werden. Die Temperaturbeständigkeit beträgt bis zu 500°C ("spezial hell" bis zu 300°C).

* Zinkgehalt überprüft durch das Materialprüfungsamt NRW, 44287 Dortmund.